

SCHEDA TECNICA **ATENEA WHITE - H100E - G74B**  
CODICE PRODOTTO: **E01620A**



**Frontale: ATENEA WHITE**

Carta bianca marcata feltro, umidoresistente ed antimuffa.  
Prodotto pensato per la realizzazione di etichette per il vino, liquori e specialità alimentari.

|             |     |                   |         |
|-------------|-----|-------------------|---------|
| Grammatura: | 94  | gr/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Spessore:   | 130 | µm                | ISO 534 |

**Adesivo: H100E**

Hot Melt permanente con alte prestazioni, sviluppato per l'etichettatura su bottiglie di vetro per vino ed olio. Ottima trasformabilità.  
Permette una buona adesione anche su superfici con leggera condensa e fredde, utilizzando sistemi di etichettatura adeguati.  
Fornisce una ottima resistenza nel secchiello con ghiaccio.

|                 |            |        |              |
|-----------------|------------|--------|--------------|
| Tack:           | > 15       | N/25mm | FTM9 (Vetro) |
| Peel (20 min.): | > 18       | N/25mm | FTM1 (Vetro) |
| Coesione:       | Medio/Alta |        | FTM8 (Inox)  |

**Supporto: G74B**

Carta glassine supercalandrata bianca

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Grammatura:  | 74   | gr/m <sup>2</sup> | ISO 536   |
| Spessore:    | 64   | µm                | ISO 534   |
| Trasparenza: | > 45 | %                 | DIN 53147 |

Prodotto fabbricato con carte certificate FSC® - Lic. C164660 - Cert. n° INT-COC-001611

**Informazioni aggiuntive:**

**Questo prodotto non è consigliato per la realizzazione di collarini e per etichette destinate a contenitori di piccolo diametro. Si raccomanda che nei rotoli le etichette si presentino sempre con avvolgimento esterno.** I valori di adesione fanno riferimento a tests su vetro pulito ed asciutto, in condizioni standard di 23°C e 50% H.R. La resistenza nel secchiello con acqua e ghiaccio viene testata su etichette non stampate, trascorse 48 ore dall'applicazione su bottiglie pulite ed asciutte. Le condizioni e sistemi di etichettatura in presenza di umidità e condensa debbono essere verificati previamente, per valutare il risultato finale di applicazione. Mantenere il materiale in condizioni di temperatura e umidità costanti, di approssimativamente 20-25°C e 40-50% H.R. (indicazioni FINAT), evitando l'esposizione a fonti di calore e alla luce diretta del sole.

*Solamente i prodotti indicati come tali in questo documento, sono certificati FSC®*