

FICHA TÉCNICA **MC 80 - H100E - G74B**
CODIGO PRODUCTO: **E02610A**

Frontal: MC 80

Papel estucado semi-brillo.

Impresión con tintas U.V. , transferencia térmica, estampado en frío y caliente.

Producto pensado para la realización de etiquetas en el sector industrial, alimentación, promocional y logística, donde no se requiere una específica resistencia a la humedad.

Gramaje:	80	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	67	µm	ISO 534

Adhesivo: H100E

Hot Melt permanente especial de altas prestaciones, diseñado para el etiquetado de botellas de vidrio de vino, aceites y licores.

Excelente transformabilidad.

Proporciona una buena adhesión también en superficies frías y con ligera condensación, utilizando sistemas de etiquetado adecuados.

Ofrece una muy buena resistencia en cubitera con hielo.

Tack:	> 15	N/25mm	FTM9 (Vidrio)
Peel (20 min.):	> 18	N/25mm	FTM1 (Vidrio)
Cohesión:	Medio/Alta		FTM8 (Inox)

Soporte: G74B

Papel glassine supercalandrado blanco

Gramaje:	74	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	66	µm	ISO 534
Transparencia:	> 45	%	DIN 53147

Producto fabricado con papeles certificados FSC® - Lic. C164660 - Cert. nº INT-COC-001611

Información añadida:

El uso para para realizar collarines o etiquetas para contenedores de diámetro reducido, se tiene que comprobar previamente. Se recomienda que los rollos vayan con las etiquetas bobinadas por fuera.

Los valores de adhesión se refieren a ensayos sobre vidrio limpio y seco, en condiciones estándar de 23°C y 50% H.R. La resistencia en cubitera con agua y hielo se determina con etiquetas sin imprimir, transcurridas 48 horas desde la aplicación en botellas limpias. Las condiciones y sistemas de etiquetado en presencia de condensación se tienen que comprobar previamente, para evaluar el resultado final de la aplicación. Mantener el material en condiciones de temperatura y humedad constantes, de aproximadamente 20-25°C y 40-50% H.R. (indicación FINAT), evitando la exposición a fuentes de calor y a la luz directa del sol.

Solamente los productos señalados como tales en este documento, se pueden considerar como certificados FSC®