

FICHA TÉCNICA **SILVER FOIL GLOSS - H100E - G74B**
CODIGO PRODUCTO: **E03240A**

Frontal: SILVER FOIL GLOSS

Papel metalizado por laminación, de color plata brillo, lacado para el anclaje de las tintas.

Producto pensado para la realización de etiquetas de vinos, licores y otras especialidades de alimentación.

El producto no tiene tratamiento húmedo-resistente.

Gramaje:	83	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	66	µm	ISO 534

Adhesivo: H100E

Hot Melt permanente especial de altas prestaciones, diseñado para el etiquetado de botellas de vidrio de vino, aceites y licores.

Excelente transformabilidad.

Proporciona una buena adhesión también en superficies frías y con ligera condensación, utilizando sistemas de etiquetado adecuados.

Ofrece una muy buena resistencia en cubitera con hielo.

Tack:	> 15	N/25mm	FTM9 (Vidrio)
Peel (20 min.):	> 18	N/25mm	FTM1 (Vidrio)
Cohesión:	Medio/Alta		FTM8 (Inox)

Soporte: G74B

Papel glassine supercalandrado blanco

Gramaje:	74	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	66	µm	ISO 534
Transparencia:	> 45	%	DIN 53147

Producto fabricado con papeles certificados FSC® - Lic. C164660 - Cert. nº INT-COC-001611

Información añadida:

Este producto no está indicado para realizar collarines o etiquetas para contenedores de diámetro reducido. Se recomienda que los rollos vayan con las etiquetas bobinadas por fuera. Se recomienda hacer pruebas de impresión para averiguar la idoneidad de las tintas y tener cuidado con el curado UV tratándose de un material reflectante. Los valores de adhesión se refieren a ensayos sobre vidrio limpio y seco, en condiciones estándar de 23°C y 50% H.R. La resistencia en cubitera con agua y hielo se determina con etiquetas sin imprimir, transcurridas 48 horas desde la aplicación en botellas limpias. Las condiciones y sistemas de etiquetado en presencia de condensación se tienen que comprobar previamente, para evaluar el resultado final de la aplicación. Mantener el material en condiciones de temperatura y humedad constantes, de aproximadamente 20-25°C y 40-50% H.R. (indicación FINAT), evitando la exposición a fuentes de calor y a la luz directa del sol.

Solamente los productos señalados como tales en este documento, se pueden considerar como