
SCHEDA TECNICA **SILVER FOIL GLOSS - H100E - G74B**
CODICE PRODOTTO: **E03240A**

Frontale: SILVER FOIL GLOSS

Carta metallizzata per laminazione con finitura color argento lucido e con top-coating ricettivo agli inchiostri.
Prodotto pensato per la realizzazione di etichette per vini, liquori, specialità alimentari e altre etichette di pregio.
Il prodotto non è umidoresistente.

Grammatura:	83	gr/m ²	ISO 536
Spessore:	66	µm	ISO 534

Adesivo: H100E

Hot Melt permanente con alte prestazioni, sviluppato per l'etichettatura su bottiglie di vetro per vino ed olio. Ottima trasformabilità.
Permette una buona adesione anche su superfici con leggera condensa e fredde, utilizzando sistemi di etichettatura adeguati.
Fornisce una ottima resistenza nel secchiello con ghiaccio.

Tack:	> 15	N/25mm	FTM9 (Vetro)
Peel (20 min.):	> 18	N/25mm	FTM1 (Vetro)
Coesione:	Medio/Alta		FTM8 (Inox)

Supporto: G74B

Carta glassine supercalandrata bianca

Grammatura:	74	gr/m ²	ISO 536
Spessore:	64	µm	ISO 534
Trasparenza:	> 45	%	DIN 53147

Informazioni aggiuntive:

L'utilizzo per la realizzazione di collarini ed etichette destinate a contenitori di piccolo diametro deve essere testato previamente. Si raccomanda che nei rotoli le etichette si presentino sempre con avvolgimento esterno. E' consigliato fare prove di stampa per verificare l'idoneità degli inchiostri e l'esposizione alle lampade UV in quanto trattasi di un materiale riflettente. I valori di adesione fanno riferimento a tests su vetro pulito ed asciutto, in condizioni standard di 23°C e 50% H.R. La resistenza nel secchiello con acqua e ghiaccio viene testata su etichette non stampate, trascorse 48 ore dall'applicazione su bottiglie pulite ed asciutte. Le condizioni e sistemi di etichettatura in presenza di umidità e condensa debbono essere verificati previamente, per valutare il risultato finale di applicazione. Mantenere il materiale in condizioni di temperatura e umidità costanti, di approssimativamente 20-25°C e 40-50% H.R. (indicazioni FINAT), evitando l'esposizione a fonti di calore e alla luce diretta del sole.

Solamente i prodotti indicati come tali in questo documento, sono certificati FSC[®]